

LEISTUNGSERKLÄRUNG



Nr.: RBS RM II 0-63 U6 U-A 20260302

ersetzt: Nr.: RBS RM II 0-63 U6 U-A 20250317

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RM II 0-63 U6 U-A

recycliertes gebrochenes Mischgranulat

0988-CPR-0278/23

2. Verwendungszweck:

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242, Verwendungsklasse U6 bis U11 gemäß ÖNORM B3140, RVS 08.15.01 und Umweltklasse U-A gemäß Recycling-Baustoffverordnung BGBl.:II:181/2015 novelliert mit BGBl. Nr. 290/2016. Konformitätserklärung gemäß §15 Recycling-Baustoffverordnung BGBl. II Nr. 181: Bestätigung, über die Durchführung der Qualitätssicherung gemäß §10 und Einhaltung der Grenzwerte der Qualitätsklasse U-A und dementsprechend bei Übergabe des Recycling-Baustoffes das Ende der Abfalleigenschaft gemäß §14 Abs.1.erreicht.

3. Hersteller:

Recyclingbaustoffe Seyring GmbH, 1030 Wien, Schnirchgasse 9/1.01

Produktionsstätte:

Recyclingwerk Seyring, 2201 Seyring, Am Weichselgarten 5

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+

5. Harmonisierte Norm: EN 13242:2002+A1:2007

notifizierte Stelle:

Austrian Standards plus GmbH, notifizierte Zertifizierungsstelle 0988

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Kornform, -größe und Rohdichte	RM II 0-63 U6 U-A	
4.2 Korngruppe	0/63	
4.3 Korngrößenverteilung	G _A 85	
4.4 Kornformkennzahl	Sl ₄₀	
5.4 Rohdichte	NPD	
Reinheit		
4.6 Gehalt an Feinanteilen	f ₃	
4.7 Qualität der Feinanteile	bestanden	
Anteil gebrochener Oberflächen		
4.5 Anteil gebrochener Körner	C _{90/3}	
Widerstand gegen Zertrümmerung		
5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	LA ₃₀	
Raumbeständigkeit		
6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke	Keine industriell hergestellte Gesteinskörnung	
6.5.2.2 Dicalciumsilikat-Zerfall von Hochofenstückschlacke		
6.5.2.3 Eisenzerfall von Hochofenstückschlacke		
Wasseraufnahme/-saugvermögen		
5.5 Wasseraufnahme M-%	WA ₂₄ ≤ 2	
Zusammensetzung/Gehalt		
C.3.4 Petrographische Beschreibung	recycliertes gebrochenes Mischgranulat Rc _{NPD} , Rc _{ugNPD} , Rb _{10-..} , Ra _{50-..} , Rg _{2-..} , X _{1-..}	
5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen		
6.4 wasserlöslichem Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen		
6.2 Säurelösliche Sulfate		
6.3 Gesamtschwefelgehalt		
6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern		
Widerstand gegen Abnutzung		
5.3 Widerstand gegen Verschleiß	NPD	
Gefährliche Stoffe		
- Freisetzung von Schwermetallen	U-A ¹⁾	
- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	U-A ¹⁾	
- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	U-A ¹⁾	
Verwitterungsbeständigkeit		
7.2 "Sonnenbrand" von Basalt	kein Basalt	
7.3.2 Wasseraufnahme als Vorversuch für den Frostwiderstand	NPD	
7.3.3 Frostwiderstand	F ₄	
Freiwillige Angabe gemäß ÖNORM B3132 und ÖNORM B3140		
schwimmende Anteile FL	cm ³ /kg	≤ 4
Glas und sonstige Materialien Rg+X	M-%	≤ 1
Anteil aus Ra	M-%	≤ 50
Anteil aus Rc+Ra	M-%	≥ 50

¹⁾ Recycling-Baustoffverordnung (BGBl. II Nr. 181/2015 idF BGBl. II 290/2016)

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Pittel+Drausewetter
Gesellschaft m.b.H. (7)
1041 Wien, Gußhausstr. 16
Tel. +43 50828-2400

Wien, am 02.03.2026

DI Matthias Mader, Qualitätssicherung

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Name und Funktion)

(Unterschrift)